

内部専用・中付仕上兼用パテ

ブレンドパテ

BREND PUTTY

環境・人体にやさしい水性塗料

F☆☆☆☆取得

JIS-K-5669規格品

特徴


- ・ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い！
- ・伸びが良く、作業性も抜群に良い！
- ・下地パテ・仕上パテへの付着性が良い！
- ・着色されており工程分けの目安がつけやすい！

用途

- ・内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。
- ・内部ジョイント部中付。
- ・仕上用としても使用可能。

●容量 20kg(石油缶)

●色 白・ピンク



JIS認定工場/ISO9001 審査登録

中央ペイント株式会社

ブレンドパテ標準塗装仕様書

| 工程 | 塗料名 | 希釈(上水) [%] | 塗布量 [kg/m ² /回] | 塗装方法 | 乾燥時間 | 塗装回数 |
|-------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------|-------|------|
| 素地調整 | ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。 | | | | | |
| テープ貼り | CPグラスFテープ | — | — | — | — | — |
| 目地埋め | 厚付パテ#70 又は ガッツVパテ等 | — | 0.05~0.07(※) | ヘラ | 6時間以上 | 1 |
| 中付 | ブレンドパテ (ピンク・白)等 | 0~0.5 | 0.5~0.8 | ヘラ | 5時間以上 | 1 |
| 仕上 | WDパテ 又は WDパテライト等 | 0~0.5 | 0.4~0.5 | ヘラ | 5時間以上 | 1~2 |
| 研磨 | サンドペーパー #180~240 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 備考 | <p>※ガッツVパテ・厚付パテ#70の塗布量はkg/m/回となります。</p> <p>・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。</p> <p>・上塗・シーラー類の詳細は別途お問い合わせ下さい。</p> <p>・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。</p> <p>・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。</p> | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

- 使用箇所・・・オフィスビル、商業施設、学校等の建築内装ボード目地処理全般。
- 適応下地・・・プラスターボード、内部コンクリート、モルタル等。

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857
東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143
<http://www.chuo-paint.co.jp>

