

イラカパテ仕上用

合成樹脂エマルジョンパテ

系 統 合成樹脂エマルジョンパテ

適用規格 JIS K 5669
耐水形薄付用

特 徴

- 1) 準外部用仕上げパテです。
- 2) 既調合の為、そのまま使用できます。
- 3) 付着力に優れ、仕上がり肌感も良好です。
- 4) ヘラ付け、地付け性に優れています。
- 5) F☆☆☆☆表示製品です。
- 6)
- 7)

剥離可能時間

項目	温度		23℃	
	指触			
乾燥時間	指触		1時間	
	半硬化		3時間	
標準塗装間隔	最短		5時間	
	最長		7日	
使用期限			—	

注) 気温・温度の条件により多少変動します。

適用素地

プラスターボード、モルタル、コンクリート、
各種ボード等の内壁部及び準外部等

適用塗料

使用上の注意

- 1) 上塗りに溶剤系アクリル・ウレタン・エポキシ等の使用は避けて下さい。
ワレ、剥がれ、ウキ等の原因となります。
 - 2) 使用后、容器を完全に密閉し、日陰に保存して下さい。
 - 3) 5℃以下での使用は避けて下さい。
 - 4) 高温（40℃以上）および低温（0℃以下）での保存は避け屋内に貯蔵して下さい。
 - 5) 廃棄の際は、産業廃棄物として処分して下さい。
 - 6) その他、塗料の取扱についての一般的な事項は、SDS（安全データシート）を参照下さい。
- ※ 本製品説明書は予告なくして変更することがございますのであらかじめご了承下さい。

中央ペイント株式会社

本 社 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-1-25
TEL. 06-6309-4151 FAX. 06-6309-4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3-2-10
TEL. 03-3790-3141 FAX. 03-3790-3143

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg・20kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 艶	—
5 塗 料 比 重	1.50
6 pH	—
7 加 熱 残 分	75%
8 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
9 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
10 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
11 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	パテベラ	ローラー	スプレー
希 積 率	0%	—	—
標 準 塗 布 量 (Kg/m ²)	0.4~0.7	—	—
厚 膜 (参 考 値)			
希 積 剤	上 水		

注) 標準塗布量は、個々の条件により異なります。
標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

