

パウダーV

せっこうボード目地処理材

系 統 石膏ボード用目地処理材

適用規格

特 徴

- 1) 粉末パテになります。
- 2) 目地埋め機能と中付け機能が兼用できます。
- 3) パテ付け、ヘラ切れがスムーズです。
- 4) 研磨性に優れています。
- 5) 60分と120分の2種類で作業対応ができます。
- 6) F☆☆☆☆表示製品です。

剥離可能時間

項目	温度		23℃		
	指触	半硬化			
乾燥時間	指触	1時間			
	半硬化	3時間			
標準塗装間隔	最短	5時間			
	最長	7日			
使用期限		—			

注) 気温・温度の条件により多少変動します。

適用素地

プラスターボード、モルタル、コンクリート、各種ボード等の内壁部等

適用塗料

使用上の注意

- 1) 内部パテ用です。外部には使用しないで下さい。
- 2) 長期間保管した場合、湿気を含み硬化しますので、注意して下さい。
- 3) 使用后、容器を完全に密閉し、日陰に保存して下さい。
- 4) 5℃以下での使用は避けて下さい。
- 5) 高温（40℃以上）および低温（0℃以下）での保存は避け屋内に貯蔵して下さい。
- 6) 廃棄の際は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 7) その他、塗料の取扱についての一般的な事項は、SDS（安全データシート）を参照下さい。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg
2 混 合 比	—
3 色	淡黄色
4 艶	—
5 塗 料 比 重	0.75～0.85
6 pH	—
7 加 熱 残 分	—
8 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
9 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
10 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
11 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	パテベラ		
希 積 率 (重量%、外割)	40～50%		
標 準 塗 布 量 (Kg/m ² /回)	0.1～0.2		
希 積 剤	上 水		

注) 標準塗布量は、個々の条件により異なります。
標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

中央ペイント株式会社

本 社 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-1-25
TEL. 06-6309-4151 FAX. 06-6309-4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3-2-10
TEL. 03-3790-3141 FAX. 03-3790-3143

