

CP エコプライマー A2

系 統

溶剤型特殊変性エポキシ樹脂系塗料 (シーラー)

適用規格

特 長

- 1) アルカリシール効果、素地の吸い込み止めがすぐれている。
- 2) 速乾性である。
- 3) 素地に対する浸透性にすぐれている。
- 4) 一液性で既調合の為取り扱いが容易で、作業性に優れています。

塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	スプレー	エアレス スプレー
希 積 率	0%	0%	0%	0%
標 準 塗 付 量 (kg/m ² /回)	0.10～ 0.18	0.10～ 0.18	0.13～ 0.18	0.13～ 0.18
希 積 剤	—			

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。

標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	20℃
	指 触	10分
乾 燥 時 間	半 硬 化	15分
標 準 塗 装 間 隔	最 短	2時間
	最 長	7日

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	透 明 (淡黄褐色)
4 艶	あ り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	0.94
7 溶 剤 比 重	0.86
8 加 熱 残 分	17%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	トルエン：80～85%
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	第 2 種
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第 1 石 油 類

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレートなど

主な適用上塗塗料

CP エコベースなど

使用上の注意事項

- 1) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH9.5 以下になるまで十分に乾燥させること。
- 2) 希釈はしないで下さい。
- 3) 素材の吸い込みが激しいときは2回塗りをする事。
- 4) 素地調整後、素地は十分に乾燥し、塗付量、塗装間隔を守り塗装してください。
- 5) 気温5℃以下の時、降雨、降雪、高温、高湿の場合やその恐れのある場合、又結露の恐れのある条件下での施工はお避け下さい。
- 6) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてSDS (安全データシート) を参照してください。