

CPエコベース

系 統

特殊反応型無機質系塗材

適用規格

特 長

- 1) 遮熱対応上塗りとの組み合わせで、遮熱効果を高める働きをする。
- 2) 塗料に配合しているシラスバルーンが熱伝導を抑えます。
- 3) 有機無機複合系塗膜により各素材の収縮に追随します。
- 4) 水性であり、環境安全に配慮しています。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	主材=18kg 粉=15kg
2 混 合 比	主材：粉=18：30
3 色	クリーム
4 艶	—
5 仕 上 が り 感	ゆず肌
6 塗 料 比 重	—
7 溶 剤 比 重	1.0 (上水)
8 加 熱 残 分	75%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	エアレス スプレー		
希 釈 率	3.5 ¹⁾ / set		
標 準 塗 付 量 (kg/m ² /回)	1.0		
希 釈 剤	上水		

注) 標準塗付量個々の条件によって異なります。
標準塗付量はCPエコの塗装作業に必要な使用量の数値です。被塗物の形状により塗付量が違う場合もあります。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	23℃
	指 触	3時間
半 硬 化	6時間	
標 準 塗 装 間 隔	最 短	24時間
	最 長	7日

主な適用素材

金属類 (鋼板)・スレートなど

主な適用下塗塗料

CPエコプライマーA・CPエコプライマーEP
CPエコプライマーE

主な適用上塗塗料

CPエコトップ水性・CPエコトップU

使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用すること。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けること。
- 3) 塗装後2時間以内 (20℃) 降雨が予測される場合は塗装を避けること。
- 4) 高温 (40℃以上) および低温 (0℃以下) での保存は避け、屋内に貯蔵すること。
- 5) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてSDS (安全データシート) を参照してください。