

# CPワイドシーラー

合成樹脂エマルジョンシーラー

系 統 合成樹脂エマルジョンシーラー

適用規格 JIS K 5663

## 特 徴

- カチオン形のため素材との密着性に優れています。
- 上塗に弾性塗材、吹付けタイル、リシン等の多種の塗装が可能で幅広く使えます。
- F☆☆☆☆表示製品です。

## 剥離可能時間

項 目		温 度	
			23℃
乾 燥 時 間	指触		1時間
	半硬化		3時間
標 準 塗 装 間 隔	最短		2時間
	最長		7日
使 用 期 限			—

注) 気温・温度の条件により多少変動します。

## 適用素地

プラスターボード、モルタル、PC板、ALC板  
各種ボード等の内壁部

## 適用塗料

アートウォール、イラカG、ニューイラカ

## 使用上の注意

- 降雨の予想される日や気温及び外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。  
また塗装後24時間は雨水等に曝さないようご注意ください。
  - カチオン形ですので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので絶対に避けて下さい。  
ハケ・ローラー等、塗装用具の共用も避けて下さい。
  - 高温（40℃以上）および低温（0℃以下）での保存は避け屋内に貯蔵して下さい。
  - 目に入った時は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
  - 廃棄の際は、産業廃棄物として処分して下さい。
  - 吸い込みの著しい素材には2回塗りを行ってください。
  - その他、塗料の取扱についての一般的な事項は、SDS（安全データシート）を参照下さい。
- ※ 本製品説明書は予告なくして変更することがございますのであらかじめご了承ください。

## 中央ペイント株式会社

本 社 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-1-25  
TEL. 06-6309-4151 FAX. 06-6309-4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3-2-10  
TEL. 03-3790-3141 FAX. 03-3790-3143

http://www.chuo-paint.co.jp/

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	乳白色透明
4 艶	—
5 塗料比重	1.03±0.03
6 pH	—
7 加 熱 残 分	18%
8 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
9 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
10 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
11 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

## 塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	スプレー
希 積 率	0%		
一般ケイカルボード	—		
希 積 率	0%		
耐 火 被 覆 材	—		
標 準 塗 布 量	0.13~0.17		
(Kg/m <sup>2</sup> )			
希 積 剤	無希積		

注) 標準塗布量は、個々の条件により異なります。

標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。



