

ケイカルベストシーラーⅡ

合成樹脂エマルジョンシーラー

系 統 合成樹脂エマルジョンシーラー

適用規格 JIS K 5663

特 徴

- 優れた浸透性を発揮し、ケイカルボード及び、耐火被覆材への塗装が可能です。
- 乾燥時間が早いです。（標準で2時間）
- その他プラスターボードにも使用できます。
- 内部用ですが、準外部（雨水等のかからない場所）は塗装可能です。
- F☆☆☆☆表示製品です。

剥離可能時間

項 目		温 度	
		23℃	
乾 燥 時 間	指触	1時間	
	半硬化	3時間	
標 準 塗 装 間 隔	最短	2時間	
	最長	7日	
使 用 期 限		—	

注) 気温・温度の条件により多少変動します。

適用素地

プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部
各種ボード等の内壁部等

適用塗料

使用上の注意

- 使用後、容器を完全に密閉し、日陰に保存して下さい。
 - 5℃以下での使用は避けて下さい。
 - 高温（40℃以上）および低温（0℃以下）での保存は避け屋内に貯蔵して下さい。
 - こぼれた時には、砂等を散布した後、布類（ウエス）で拭き取って下さい。
 - 目に入った時は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
 - 廃棄の際は、産業廃棄物として処分して下さい。
 - その他、塗料の取扱についての一般的な事項は、SDS（安全データシート）を参照下さい。
- ※ 本製品説明書は予告なくして変更することがございますのであらかじめご了承下さい。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	透明
4 艶	—
5 塗料比重	1.01±0.05
6 pH	—
7 加 熱 残 分	—
8 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
9 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
10 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
11 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	スプレー
希 積 率 一般ケイカルボード	0～50%		
希 積 率 耐 火 被 覆 材	無希積		
標 準 塗 布 量 (Kg/m ²)	一般ケイカルボード	: 0.1～0.12	
	耐火被覆材	: 0.2～0.3	
希 積 剤	上 水		

注) 標準塗布量は、個々の条件により異なります。
標準塗布量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

中央ペイント株式会社

本 社 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-1-25
TEL. 06-6309-4151 FAX. 06-6309-4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3-2-10
TEL. 03-3790-3141 FAX. 03-3790-3143