

# ARGコート 1000

## 系 統

特殊アクリル変性エマルジョン

## 適用規格

## 特 長

- 1) 特殊防錆剤を配合した1液水性の錆止め兼用の上塗塗料です。
- 2) 下塗りに錆止め塗料を必要とせず、工程簡略が可能です。
- 3) 鉄面に直接塗装してもフラッシュラスト（点錆）が発生しません。
- 4) トルエン・キシレン・エチルベンゼン等の有機溶剤を使用しておりません。
- 5) クロム・鉛フリーの環境に配慮した塗料です。
- 6) 金属素材との付着性に優れています。
- 7) 錆止め効果はJIS K 5621 2種相当です。

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 艶	艶有
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.25 (白)
7 溶 剤 比 重	—
8 加 熱 残 分	54% (白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

## 塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー		
希 積 率	0~10%	0~10%		
標 準 塗 付 量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.15	0.15		
希 積 剤	上 水			

注) 標準塗付量個々の条件によって異なります。

標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	
	23℃	
乾 燥 時 間	指 触	30分
	硬 化	6時間
標 準 塗 装 間 隔	最 短	3時間
	最 長	7日

## 主な適用素材

鉄面

## 使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用すること。
- 2) 5℃以下の低温、湿度75%以上での使用は避けること。
- 3) 被塗物の錆・油脂等の付着物は除去し塗装すること。
- 4) 旧塗膜の異常がある際は目粗をして著しい錆箇所はエポキシ錆止め塗料で補修して下さい。
- 5) 結露が発生しやすい箇所での使用は避けること。
- 6) 屋外で塗装後2時間以内(20℃)降雨が予測される場合は塗装を避けること。
- 7) 高温(40℃以上)および低温(0℃以下)での保存は避け、屋内に貯蔵すること。
- 8) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてSDS(安全データシート)を参照してください。