

ストロングカラー GF

系 統

アクリル樹脂塗料

適用規格

特 長

- 1) 刷毛・ローラー・スプレーで塗装できます。
- 2) 溶剤系塗料に匹敵する光沢
- 3) 水性塗料の為、安全性が高い

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15 kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 艶	有り
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.23 (白及び淡彩)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	50% (白及び淡彩)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗 装 方 法	ハケ	ローラー	エアレス スプレー
希 積 率	0~5%	0~5%	5~10%
標 準 塗 付 量 (kg/m ² /回)	0.12~ 0.18	0.12~ 0.18	0.15~ 0.2
希 積 剤	上水		

注) 実際の塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量は塗装作業に必要な標準的な
使用量です。被塗物の形状により塗付量が違う
場合もあります。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度	
	23℃	
乾 燥 時 間	指 触	30 分
	半 硬 化	1 時間
標 準 塗 装 間 隔	最 短	3 時間
	最 長	7 日

主な適用素材

コンクリート床等

主な適用下塗塗料

アクリシール100

使用上の注意事項

- 1) 開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用すること。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けること。
- 3) 塗装後2時間以内(20℃) 降雨が予測される場合は塗装を避けること。
- 4) 高温(40℃以上) および低温(-5℃以下) での保存は避けること。
- 5) その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてMSDS(製品安全データシート)を参照してください。