

1液水性速乾型アクリル系床用塗料

# 水性ストロングカラー

## ◎ 特 長

- 超速乾性です。（上塗塗装後 60 分後 20℃で歩けます）。
- 耐摩耗性がエポキシ塗料に匹敵します。
- 光沢感が溶剤系と比べ同じです。
- 汚れが付きにくく、拭き取りが簡易です。
- 水性のため臭いもなく安全です。シンナーでの希釈が不用。

## ◎ 用 途

一般工場、倉庫、事務所、廊下、学校、病院などの内部床

## ◎ 色

白、その他調色品（淡彩、中彩、濃彩）

## ◎ 荷 姿

15kg/石油缶

## ◎ 性能

項目	JIS K 5970	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様である。	合格
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	合格
耐摩耗性	規定回転数当たりの磨耗減量 30mg 以下。	合格
耐衝撃性	衝撃による変形で割れ、はがれが生じない。	合格
耐水性	6 時間水に浸したとき異常がない。	合格
耐アルカリ性 (水酸化カルシウム飽和溶液)	6 時間アルカリに浸したとき異常がない。	合格
ホルムアルデヒド放散量	0.12mg/L 以下	合格

項目	品種			条件
	水性 ストロングカラー	アクリル溶剤形 フロアペイント	エポキシ溶剤形 フロアペイント	
樹脂	アクリル系	アクリル系	エポキシ系	
希釈・器具洗浄	水	専用シンナー	専用シンナー	
塗り重ね 20℃	2 時間	2 時間	8 時間	JIS-K-5400
光沢	57	56	56	グリーン系、 60 度鏡面反射率
耐洗浄性	異常なし	異常なし	異常なし	洗浄試験機 3000 回
耐汚染性	異常なし	異常なし	異常なし	住宅公団規格
耐衝撃性	異常なし	ワレ	異常なし	デュポン式 1kg×50cm
耐薬品性	キシレン	異常なし	異常なし	
	灯油	異常なし	異常なし	
	ガソリン	異常なし	異常なし	
耐候性	異常なし	異常なし	艶びけ	ウエザオメーター 500 時間
塗面積(2 回/15kg) シンナー必要量	50~60 m <sup>2</sup> —	50~60 m <sup>2</sup> 16ℓ	50~55 m <sup>2</sup> 8ℓ	

## ◎ 仕様

塗装方法: ハケ、ローラー、スプレー

工程	製品名	うすめ液(比)	塗り回数	塗付量(kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔(20℃)
素地調整	汚れ、粉状物及び付着物を除去清掃する。				
下塗り	下地素材によりシーラーは変わりますので営業担当者にご相談下さい。				
上塗り	水性ストロングカラー(床用)	水 100:0~3	2	0.15~0.2	2 時間

## ◎ 施工上・管理上の注意事項

○工場等の床が油で汚染されている場合は溶剤で油脂を完全除去後、施工して下さい。

取り扱い中は下記の注意事項を守って下さい。  
詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## ◎ 注意事項

○皮膚に付着した場合、発疹をおこす場合がありますので、保護具を着用して下さい。  
○こぼれた時には、砂等を散布した後、布類(ウエス)で拭き取って下さい。  
○取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行って下さい。  
○目に入った時は、多量の水で洗い、できるだけ速く医師の診断を受けて下さい。  
○完全にフタをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かない所に保管して下さい。  
○捨てる時は、産業廃棄物として処理して下さい。



本社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-1-25  
TEL06-6309-4151 FAX06-6309-4857  
東京 〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-2-10  
TEL03-3790-3141 FAX03-3790-3143

作 2011/12/20