

中央ペイント株式会社
 〒532-0036
 大阪市淀川区三津屋中 2-1-25
 TEL 06-6309-4151
 FAX 06-6309-4857

一般塗装仕様

(石膏ボード目地処理)

工 程	品 名	うすめ液 うすめ比	塗装方法 塗布量	塗装時間 回 数	規 格
素地調整	ゴミ、付着物、粉状物などを除去し清掃する。				
テープ付	CPグラスFテープ				
パテ付	ガッツV	—	パテヘラ 0.5~0.8 kg/m ²	5~8 時間以上 1~2 回	JIS-K-5669 一般形厚付用
パテ付	WDパテライト 及び ブレンドパテソフト	水 0~3%	パテヘラ 0.4~0.5 kg/m ²	5 時間以上 1~2 回	JIS-K-5669 一般形薄付用
研 磨	サンドペーパー #150~#180	—	—	—	—
(備 考)					