

中央ペイント株式会社

〒532-0036

大阪市淀川区三津屋中 2-1-25

TEL 06-6309-4151

FAX 06-6309-4857

## 一般標準塗装仕様

(内部ケイカルボード)

工程	品名	塗布量	回数 塗装時間	うすめ液	希釈率	規格
素地調整	ゴミ、付着物、粉状物などを除去し清掃する。					
シーラー 塗り	ケイカルベスト シーラーⅡ 透明	一般ケイカル ボード 0.1~0.12	1回 2時間	上水	0~50	JIS-K-5663 合成樹脂 エマルジョン シーラー
		耐火被覆材 0.2~0.3	1~2回 2時間		無希釈	
テープ付	CP グラス F テープ					
パテ付	ガッツ V	ヘラ 0.5~0.8 kg/ m <sup>2</sup>	1~2回 5~8時間 以上	—	—	JIS-K-5669 一般形厚付用
パテ付	ブレンドパテソフト	ヘラ 0.5~0.8 kg/ m <sup>2</sup>	1回 5時間以上	上水	0~0.5%	JIS-K-5669 一般形薄付用
研 磨	サンドペーパー #120~#180					
パテ付	カラーパテ又は WD パテライト	ヘラ 0.4~0.5 kg/ m <sup>2</sup>	1回 5時間以上	上水	0~0.5%	JIS-K-5669 一般形薄付用
研 磨	サンドペーパー #180~#240					
備考						