

ヒルムA標準仕様書

◎アスファルト

H18・12・5

工程	塗料名	希釈 [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	<p>1. 清掃 : ゴミ, 油脂状の汚れは除去しておく。</p> <p>2. 場合により高圧水洗する。旧塗膜があれば、できるだけ取り除く。</p> <p>3. 塗装素地の状態により、専用のシーラーを塗付する。</p> <p>◎ 新設アスファルトの場合</p> <p>アスファルト打設後3週間以上期間を取り、表層の油分を無くす。 アスファルトのくぼみに溜まった土砂を取り除く為、デッキブラシなどを用い水洗する。 部分的に油分が残っている場合は、下記放置期間が取れない場合の洗浄方法に準じて該当部位の油分を除去してください。</p> <p>◎ 新設アスファルトで放置期間が取れない場合</p> <p>洗剤を用いアスファルト表面の油分を強制的に除去する。</p> <p>(工程1) 洗剤液を散布しながら床用ポリシャーでアスファルトの表面を磨き、油分を除去する。</p> <p>(工程2) 洗剤分及び汚水等を水洗により除去する。</p> <p>(工程3) 下地が十分に乾燥していることを確認後塗装作業を行う。 (エアブローなどで表層部の水分を飛ばすと乾燥が早くなる)</p>					
下塗り	ヒルムA 一層目用	上水	0.6~0.9	刷毛	4時間以上	1
	白	5~10		ローラー		
上塗り	ヒルムA 二層目用	上水	0.4~0.6	刷毛	24時間以上	1~2
	指定色	10~15		ローラー		
備考	<p>1. 各工程は、下地が十分に乾燥していることを確認すること。</p> <p>2. 気温が5℃を下回る場合は、塗装作業はできません。</p> <p>3. 塗布量は標準的なものです。 実際の塗布量は、各現場ごとの仕様書に従って下さい。</p>					

改 19・8・27