

ヒルムA標準仕様書

◎コンクリート面

工程	塗料名	希釈 [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	塗装間隔 (23℃)	塗装回数
素地調整	<p>新設の場合 エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れ等は、水洗等にて除去し、乾燥した清浄な面とする。 (pH 10以下 含水率 8%以下とする。)</p> <p>塗替えの場合 劣化した塗膜をケレン具(皮スキ・ケレン棒)にて完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去する。</p>					
下塗り	アクリシール#100 (溶剤型1液エポキシ樹脂)	無希釈	0.1~0.18	刷毛	2時間以上	1
				ローラー		
中塗り	ヒルムA 一層目用 白 (水性タイプ)	上水 5~10	0.3~0.5	刷毛	4時間以上	1
				ローラー		
上塗り	ヒルムA 二層目用 各色 (水性タイプ)	上水 10~15	0.3~0.5	刷毛	—	1
				ローラー		
備考	<ol style="list-style-type: none"> 各工程は、下地が十分に乾燥していることを確認すること。 水性塗料のため、気温が5℃を下回る場合は塗装作業は避けて下さい。 塗付量は、被塗物の形状や素材・塗装方法・環境等によって増減することがあります。 吸い込みの著しい箇所は、シーラーを2回塗って下さい。 降雨の予想される日や気温及び外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。また、塗装後24時間は雨水等に曝されないように注意下さい。 ヒルムAを塗装の際ローラーは、「ウーローラー超長毛」又は、「マスチックローラー細目」をご使用下さい。 					

中央ペイント株式会社