

# 莊 嚴 U 標 準 塗 装 仕 様

中央ペイント株式会社

工 程	塗 料	希 釈 率 (%)	塗 付 量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗 装 間 隔 (h/23℃)	塗 装 回 数 (回)	塗 装 方 法
素 地 調 整	高圧水洗などによりチョーキング層、ゴミ、汚れ、油脂状の汚れ等を除去清掃し十分に乾燥(含水率10%以下)した、清浄な素地とする。 劣化の著しい箇所や付着力の低下した旧塗膜は、ケレン具や研磨具等を用いて完全に除去する。					
下 塗 り	莊 嚴 U 専 用 シ ン ナ ー	100 5~15	0.1~0.15 主剤 7:硬化剤 1	3 時間以上	1 回	はけ ローラー
上 塗 り	莊 嚴 U 専 用 シ ン ナ ー	100 0~10	0.1~0.15 主剤 7:硬化剤 1	2 時間以上	2 回以上	はけ ローラー

( 備 考 )

1. 剥がれや割れが生じている旧塗膜は、完全に除去してください。  
旧塗膜が残っている場合、経時により旧塗膜層から剥離する恐れがあります。
2. 塗付量・乾燥時間は被塗物の形状や、素材・塗装方法・環境などによって増減する事があります。
3. 以下の条件下では、塗装を中止し、状況が回復してから塗装してください。
  - 1) 気温が5℃以下の場合
  - 2) 湿度が85%以上の場合
  - 3) 降雨・降雪・結露時又、塗装後乾燥までにその恐れがある場合
  - 4) 降雨時の影響で木材が湿った状態(含水率10%以上の場合)
  - 5) 強風又は周囲の他の作業によって、飛散物・埃の多い場合
  - 6) 炎天下で塗装面の温度が高く、塗面に泡が生じる場合
4. 荷姿
  - 4kgset (主剤 3.5kg 硬化剤 0.5kg)
  - 16 kg set (主剤 14kg 硬化剤 2kg)