

内外部用

社寺仏閣用 塗料

荘

嚴

わが国の社寺仏閣建築は、独自の伝統とすぐれた特色をもっており、それが現代に生き続けています。特に塗装に関しては、和風建築物のその落ちついた優雅な仕上がりと自然に調和した色彩が要望され、文化財的価値からもその耐久性は必要不可欠といえます。

荘嚴は、古来の彩色技術と現代の塗料技術を組み合わせて開発した社寺仏閣用の専用塗料で、あらゆる建築素地に対応出来るよう、その種類と仕様をとりそろえており、すでに多くの文化財に施工され、実績をつみ上げています。



CHUŌ PAINT

特徴

品名	系統	特徴
荘厳U	2液型アクリルウレタン	伝統的な材料の風合いをそのままに古色を再現しシックな艶消しの仕上がりで耐候性に優れる。
荘厳Uマイルド	2液型弱溶剤アクリルシリコン	3部艶有りで下地旧塗膜を選ばず塗装が可能です。

種類

品名	型	希釈	用途	艶	色	容量
荘厳U	強溶剤	荘厳Uシンナー 5~15%	木部	艶消	標準色 調色品	4kgSet 16kgSet
荘厳Uマイルド	弱溶剤	荘厳Uマイルドシンナー 0~20%	木部・コンクリート	3部艶	標準色 調色品	3.5kgSet 14kgSet
荘厳Uマイルド プライマー	弱溶剤	荘厳Uマイルドシンナー 5~30%	木部Uマイルド下塗り	—	白	16kg
荘厳シーラーS	強溶剤	—	コンクリート下塗り	—	透明	15kg
荘厳Uシンナー	強溶剤	—	荘厳U専用シンナー	—	—	4L 16L
荘厳Uマイルドシンナー	弱溶剤	—	荘厳Uマイルド専用シンナー	—	—	4L 16L

標準仕様書

	木部面		コンクリート面
素地調整	各仕様に応じた下地処理を行って下さい。		
下塗り (塗布量)	荘厳U 0.1~0.15kg/m ²	荘厳Uマイルドプライマー 0.1~0.15kg/m ²	荘厳シーラーS 0.1~0.15kg/m ²
中塗り (塗布量)	荘厳U 0.1~0.15kg/m ²	荘厳Uマイルド 0.12~0.18kg/m ²	荘厳Uマイルド 0.12~0.18kg/m ²
上塗り (塗布量)	荘厳U 0.1~0.15kg/m ²	荘厳Uマイルド 0.12~0.18kg/m ²	荘厳Uマイルド 0.12~0.18kg/m ²

※上記仕様は標準的なものです。特別な仕様は別途ご相談下さい。※荘厳Uコンクリート面仕様は別途お問合せ下さい。
※下地状況により上塗り回数が増える場合があります。

標準色



#101 白(胡粉色)



#201 朱



#301 丹土



#401 黄土



#501 緑青

※上記色は印刷です。実際の各種塗料の色・艶とは異なります。

注意事項(使用上の注意)

1. 木部のヤニ処理はアルコール類で拭き取る方法が一般的ですが、析出量は木部の含水率に比例するため素地の含水率を充分にチェックし施工して下さい。
2. モルタル・コンクリート面において、下地がぜい弱な場合は荘厳シーラーSを塗装して下さい。
3. 塗り替えの場合、下地処理は旧塗膜をよく調査し状況に応じてケレン・水洗い等で下地条件を整えてから施工して下さい。特に旧塗膜がニカワ系のものであれば注意して下さい。
4. 降雨、露気、結露等の恐れのある場合や低温(5℃以下)高温(40℃以上)環境での施工は避けて下さい。
5. 取扱い作業中、乾燥中ともに換気の良い場所で使用下さい。場合により局所排気装置を設けて下さい。

中央ペイント株式会社

【本社】 大阪市淀川区三津屋中2-1-25
TEL 06 (6309) 4151 FAX 06 (6309) 4857
【東京】 東京都大田区京浜島3-2-10
TEL 03 (3790) 3141 FAX 03 (3790) 3143